

Einfach clevere Baustoffe.



TIEFENGRUND TG



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Kunststoffdispersion, Netzmittel
Spez. Gewicht:	ca. 1,01 kg/l
Farbe:	Rosa
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur)
Verbrauch:	ca. 0,1 – 0,2 l/m ² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Lagerung:	kühl, frostfrei, trocken und sachgerecht
Lieferform:	1-l-Becher, 5-l-Kanister

EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Tiefengrund ist lösemittelfrei und wirkt verfestigend. Zur Kontrolle ist der Tiefengrund schwach rosa eingefärbt. Tiefengrund ist schnelltrocknend und wasserdampfdurchlässig.

ANWENDUNG:

quick-mix Tiefengrund wird zur Verfestigung von leicht sandenden mineralischen Untergründen und zur Regulierung des Saugverhaltens eingesetzt. Für den Außen- und Innenbereich einsetzbar.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile und alte Anstriche sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen.

Geeignete Untergründe sind mineralische Baustoffe, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Gipskartonplatten usw.

VERARBEITUNG:

Tiefengrund vor Gebrauch aufrühren und unverdünnt mit Bürste, Pinsel, Rolle oder geeignetem Spritzgerät vollflächig auf den Untergrund auftragen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Bauteil- und Umgebungstemperatur sowie von der Luftfeuchtigkeit. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen von + 5 °C bis + 35 °C. Die für die Weiterbearbeitung notwendige wischfeste Antrocknung beträgt bei stark saugenden Untergründen ca. 2 – 4 Stunden, bei schwach saugenden Flächen bis zu 1 Tag.

Unmittelbar nach der Verarbeitung die Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,1 – 0,2 l/m².

LAGERUNG:

Kühl, frostfrei, trocken und sachgerecht, in fest verschlossenem Gebinde.

LIEFERFORM:

1-ltr.-Becher, 5-ltr.-Kanister

ARBEITSSCHUTZ/EMPFEHLUNG:

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

ENTSORGUNG:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2014

TIEFENGRUND TG



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240