

Hagalith-Haftputz L HAG L

Anwendung:

Einlagiger, leichter und hochergiebigiger Haftputz auf Untergründe, wie herkömmlicher Schwerbeton, Leichtbeton, Bimsbeton sowie Mauerwerk aller Art. Ferner als Feinputz auf ausreichend verfestigten und trockenen Unterputzen. Auch für Ausbesserungs- und Beiputzarbeiten geeignet. Für Räume üblicher Luftfeuchtigkeit, auch in normal beanspruchten Küchen und Bädern. Filz- und glättfähig. Für innen. Mineralisch

Untergrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Schmutz, Staub, losen Teilen etc. sein. Reste von Trennmitteln sowie Schalöl u. Ä. in geeigneter Weise entfernen. Fläche kurz vor dem Putzen vornässen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise der VOB/C DIN 18350 Abs. 3.

Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen. Bei z. B. glatten, foliengeschalteten, hochverdichteten sowie leicht verölten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit Hagalith Kontaktgrund erforderlich. Stark saugende Flächen (Porenbeton) mit Hagalith Aufbrennsperre vorbehandeln.

Verarbeitung:

Sackinhalt von 40 kg mit ca. 30 l Wasser knollenfrei anmischen. Zweckmäßig Quirl verwenden. Auftragsstärke mind. 5 mm, i. M. ca. 8 mm. Vom Beginn der Verarbeitung bis zum Filzen ca. 60 Minuten.

Die Auftragsdicke beträgt im Mittel 8 mm, die Mindeststärke 5 mm. Fläche mit Kartätsche oder Glätter (Stahltraufel) ebnen und zeitgerecht filzen. Bei zweilagigem Putzauftrag oder beim Überziehen von grundierten Flächen erste Putzlage bzw. Mörtelputzgrund nach dem Abbinden, jedoch vor dem Erhärten mit Putzkamm aufrauen. Bei bereits erhärteter Putzlage mit Kratzer oder Stahlbesen gründlich aufrauen oder mit HAGALITH-Kontaktgrund vorstreichen.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Geschlossene Räume nach dem Putzen ausreichend belüften.

Qualität:

Hochwertige Bindemittel nach DIN EN 197 und DIN EN 459. Perlite, mineralische Feinstzuschlagstoffe, vergütet. Mörtelgruppe P IV c gemäß DIN 18550. Güteüberwacht.

Ergiebigkeit:

1 Sack Trockengemisch von 20 kg ergibt ca. 27,5 l Gips-Kalk-Haftputz.

Verbrauch:

Für 1 m² Putzfläche der Dicke 5 mm werden ca. 4,0 kg Haftputz L benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

10-kg-Sack
20-kg-Sack
40-kg-Sack

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de