

Dachdeckermörtel mit Fasern DM

Anwendung:

quick-mix Dachdeckermörtel ist ein faserverstärkter, atmungsaktiver Mörtel zum Verlegen von First,- Grat- und Traufziegeln sowie ein Verstrichmörtel für Dachziegel.

Eigenschaften:

Der Dachdeckermörtel zeichnet sich durch gutes Haftvermögen, hohe Elastizität und geschmeidiges Verarbeiten aus. Kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln. Diffusionsoffen. Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung.

Verarbeitung:

10-kg-Gebinde mit ca. 1,6 I sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Evtl. Wasser nachgeben bis der Mörtel kellengerecht ist. Der Dachdeckermörtel kann weichplastisch verarbeitet werden. Dies erhöht die Klebe- und Verbundfähigkeit. Angerührten Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mörtel bzw. die soeben glatt gestrichene Fuge sind vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen zu schützen. Nicht bei Luftund Untergrundtemperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

Qualität:

Zement und Kalk gemäß DIN EN 459 und DIN EN 197, Sande, Zuschlagstoffe in optimaler Zusammensetzung gemäß DIN EN 13139, Mörtelgruppe II gem. DIN 1053, M 2,5 gem. DIN EN 998-2, NM II gem. DIN V 18580, vergütet. Durch eingestelltes Wasserrückhaltevermögen und Mikroporenvolumen hervorragende Frisch- und Festmörteleigenschaften. Verstärkt mit alkalibeständigen Fasern. Gutes Haftvermögen, hohe Elastizität, leicht anzurühren, keine Entmischung im Mörtelfass, kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln, witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung. Chromatarm gemäß TRGS 613. Güteüberwacht.

Verbrauch:

Der Sackinhalt ergibt, verarbeitungsgerecht angemischt, 6 I gebrauchsfertigen Dachdeckermörtel. Je Ifd. m Firstpfannenverlegemörtel werden ca. 15 - 20 kg (Richtwert, da abhängig von der Art der Pfannen und Verlegung) benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

Grau: 10-kg-Beutel, 25-kg-Sack

Schwarz: 10-kg-Beutel Rot: 10-kg-Beutel

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung

TI-01.06 - 1 - DM



grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch: quick-mix Baumarkt-Programm GmbH Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-644 info@quick-mix.de, www.quick-mix.de

TI-01.06 - 2 - DM