Technisches Merkblatt

Silber extra

Aluminiumfarbe	Streichen	Spritzen	Rollen

Farbton
Silber.

Glanzgrad
Metallisch glänzend.

Bindemittelart
Kunstharz, Aluminiumpigment.

Dichte
Ca. 1,0 g/cm³.

Anwendung
Hervorragende Mehrbereichsfarbe zum Schutz gegen Witterungseinflüsse - auf Metall, Holz und vielen Kunststoffen sowie als hitzebeständiger Anstrich für Öfen, Heizungs- und Auspuffanlagen und dergleichen.

Eigenschaften
Hitzebeständiger, rostschützender Anstrich.

Untergrund
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein.

Verarbeitung
Doseninhalt gut aufrühren und je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein bis zwei Mal auftragen. Für Außenanstriche auf Eisen ist eine Grundierung, z.B. mit **düfa Rostschutzgrund** erforderlich.

Anmerkung
Beschichtete Öfen und Heizungsanlagen erst mäßig, dann stärker einheizen.
Hitzefestigkeit: ca. 500°C.

Reinigung der Werkzeuge
Sofort nach Gebrauch mit **düfa Nitro-Universal-Verdünner.**

Lagerung
Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.
Die Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde beträgt ca. 12 Monate.

Gebindegröße
125 ml.

Verbrauch
Ca. 3,5 m² / Gebinde.
Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Trockenzeit
Bei warmen, normalen Raumtemperaturen von ca. +20°C ist **Silber extra** nach ca. 30 Min. staubtrocken. Überlackierbar nach dem Einbrennen, durchgehärtet nach dem Einbrennen ab ca. 120°C.

Verarbeitungstemperatur
Am günstigsten ca.+ 20°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt werden.

Stand 03/2002

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-392
E-mail: mail@meffert.com · www.duefa.de