

## Innenspachtel ISP 01

### **Anwendung:**

quick-mix Innenspachtel eignet sich zum Füllen, Spachteln und Glätten von Fugen in Gipskarton-, Faserverbundplatten oder Betonfertigteildecken auch ohne Bewehrungsstreifen (Gazestreifen). Ausbessern von Rissen, Betonnestern, Löchern und Unebenheiten an Wand- und Deckenflächen. Als Feinputz zum großflächigen Verspachteln auf allen mineralischen Untergründen anwendbar. Zum Basteln und Modellieren, zum Einsetzen von Halterungen, Steckdosen u. Ä., zum Verlegen und Kleben von Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten.

### **Eigenschaften:**

Der ISP 01 ist ein weißer, mineralischer Innenspachtel mit einem hohen Standverhalten, der bis auf Null ausziehbar ist. Gute Haftung und leichte Verarbeitung zeichnen dieses Produkt aus.

### **Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig und fest, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten sein. Vor der Verarbeitung Untergründe vornässen, stark saugende Flächen grundieren, z. B. mit quick-mix Aufbrennsperre AS. Holzuntergründe mit quick-mix Elastic Emulsion als Haftbrücke vorbehandeln. Glatte Flächen leicht aufräuen. Betonflächen müssen ausreichend erhärtet sein.

### **Verarbeitung:**

Gebinde in ca. 2,5 l sauberem Wasser einstreuen und ca. 2 Minuten reifen lassen. Anschließend von Hand oder langsam laufender Bohrmaschine knollenfrei zu einer spachtelfähigen Konsistenz anmischen. Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb von ca. 40 - 50 Minuten verarbeitet werden kann. Nach Erhärtung lässt sich der quick-mix Innenspachtel leicht schleifen, nageln und dübeln. Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Flächen mit Tiefengrund vorbehandeln.

Frische Flächen sind vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (z. B. starker Wind, Frost) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

### **Qualität:**

Stuckgips nach DIN 1168, mineralische Feinstzuschlagstoff, Farbe weiß. Das Material ist leicht zu verarbeiten und besitzt eine hohe Haftung. Durch sehr hohe Füllkraft hervorragendes Standverhalten, auch bei größeren Fugen kein Einfallen oder Rissbildung. quick-mix Innenspachtel ist ca. auf Null ausziehbar.

### **Ergiebigkeit:**

20 kg ISP 01 ergeben verarbeitungsgerecht angemischt ca. 23 Liter Spachtelmörtel.

### **Verbrauch:**

1 kg Trockenmörtel ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 1,1 l Spachtelmasse und reicht für ca. 1,1 m<sup>2</sup> Putzfläche bei 1 mm Auftragsdicke. Der Verbrauch richtet sich nach der Untergrundbeschaffenheit und der Auftragsmenge/-dicke.

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Lieferform:**

1,5-kg-Beutel, 5-kg-Beutel, 20-kg-Sack

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

**quick-mix Baumarkt-Programm GmbH**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-644**  
**info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**